

MOUTILAQUA FP

REF: 50205

DESCRIÇÃO

Tinta aquosa areada fina, formulada com resinas acrílicas modificadas.

Principais vantagens:

- Boa cobertura
- Elevada durabilidade
- Boa resistência à água
- Permite disfarçar pequenas imperfeições e microfissuras do suporte
- Elevada resistência ao aparecimento de fungos e algas

UTILIZAÇÃO

Adequada para aplicação em paredes e fachadas de argamassas de cimento, tijolo, pedra, reboco e sistemas ETICS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS¹

	UNIDADE	VALOR
DENSIDADE (NP ISO 2811 – 1 – 99; 23°C)	g/mL	1,54 ± 0,03
VISCOSIDADE (24°C)	KU	125 ± 4
TEOR DE SÓLIDOS (M/M) (procedimento interno)	%	65,5 ± 1
COR	–	Catalogadas
BRILHO	–	Mate
PONTO DE INFLAMAÇÃO (DIN 53213; 20°C)	°C	Não inflamável
COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS Valor limite da UE para este produto (cat. A/c): 40 g/L (2010).	g/L	Máx. 8

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- Os substratos devem apresentar-se limpos, desengordurados, secos, isentos de partículas soltas, humidade e infiltrações.
- **Em paredes de reboco novo:** Aguardar a cura completa do cimento, cerca de 28 dias. Escovar a superfície de forma a remover qualquer partícula solta. Aplicar uma demão de Isolaqua Branca.
- **Repintura de superfícies:** Aplicação de hipoclorito de sódio seguida de limpeza com jacto de água de alta pressão, ou escovar, de forma a remover qualquer tinta solta. Em caso de superfícies com elevado grau de contaminação (fungos, algas, bactérias) desinfetar com WASH TIL. Reparação das áreas danificadas e fissuras com massas apropriadas ao suporte. Aplicar 1 demão de Isolaqua Branca, de acordo com a respetiva ficha técnica. Em alternativa, no caso de farinação do suporte ou da tinta, aplicar 1 demão de Isolaqua Incolor, de acordo com a respetiva ficha técnica.
- **Suportes Caiados:** Limpeza com jacto de água a alta pressão. De seguida, aplicar uma demão de Pliprimer.

¹As características apresentadas referem-se à cor branca, podendo surgir algumas diferenças nas restantes cores.

MOUTILAQUA FP

REF: 50205

APLICAÇÃO

MODO DE APLICAÇÃO

Rolo, trincha

DILUIÇÃO (VOLUME)

Água
1ª demão: 10 - 20%
Seguintes: 0 - 5%

ESQUEMA DE PINTURA

Recomenda-se a aplicação de 2 demãos.

TEMPO DE SECAGEM

Superficial: 1 - 2 horas
Profundidade: 4 - 6 horas

INTERVALO ENTRE DEMÃOS

Mínimo: 4 - 6 horas
Máximo: Indefinido

RENDIMENTO

6 - 7 m²/L/demão, dependendo do substrato e tipo de aplicação.

FORMA DE FORNECIMENTO

1, 5 e 15 Litros

RECOMENDAÇÕES GERAIS

Homogeneizar bem MOUTILAQUA FP antes de aplicar. Nas aplicações em interiores, os locais devem ser ventilados. A aplicação deverá ser efectuada a temperaturas compreendidas entre 5 e 35°C e humidade relativa inferior a 70%.

OBSERVAÇÕES

- A necessidade de aplicar demãos adicionais para garantir um acabamento uniforme depende da opacidade da cor escolhida, do método de aplicação, das características do suporte, do contraste com a cor anterior e do grau de diluição da tinta;
- Devem ser cumpridas as normas de segurança normalmente recomendadas para trabalhos com tintas. MOUTILAQUA FP é classificada e rotulada em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP). Informação adicional e instruções de segurança constam da respetiva Ficha de Dados de Segurança.
- Não despeje tinta pelo ralo, inclusive ao limpar ferramentas de pintura.
- Armazenar a tinta na embalagem original num local fresco e seco, sem diluição