

TAPA POROS BA

REF: 50401

DESCRIÇÃO

Tapa poros de base aquosa, formulado com resinas acrílicas.

Principais vantagens:

- Bom poder de enchimento dos poros da madeira
- Boa aderência ao suporte
- Secagem rápida
- Fácil lixagem
- Melhora a regularidade e o aspecto do acabamento final

UTILIZAÇÃO

Indicada para a preparação de superfícies de madeira, em interiores e exteriores, antes da aplicação de vernizes de base aquosa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	UNIDADE	VALOR
DENSIDADE (NP ISO 2811 – 1 – 99; 23°C)	g/mL	1,05 ± 0,03
VISCOSIDADE (24°C)	KU	130 ± 4
TEOR DE SÓLIDOS (M/M) (procedimento interno)	%	38 ± 1
COR	–	Incolor
BRILHO	–	Mate
PONTO DE INFLAMAÇÃO (DIN 53213; 20°C)	°C	Não inflamável
COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS Valor limite da UE para este produto (cat. A/g): 30 g/L (2010).	g/L	Máx. 14,5

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- O substrato deve apresentar-se limpo e isento de poeiras, gorduras, ceras ou outros contaminantes.
- **Para acabamento de poro aberto¹:** Aplicar 1 demão de Tapa Poros BA, deixar secar e lixar ligeiramente com lixa de grão fino, no sentido do veio da madeira. Finalizar com Verniz Wood, de forma a manter a textura natural da madeira.
- **Para acabamento de poro fechado²:** Aplicar 2 demãos de Tapa Poros BA, com lixagem ligeira entre demãos e após a última aplicação, usando lixa de grão fino no sentido do veio da madeira. Finalizar com Verniz Wood, de forma a obter um acabamento liso e uniforme.
- **Madeiras anteriormente envernizadas ou pintadas:** Remover totalmente vernizes ou tintas mal aderentes por lixagem ou decapagem adequada. Sobre a madeira exposta, proceder como em madeira nova, escolhendo o sistema de aplicação (acabamento de poro aberto ou de poro fechado) antes da aplicação do tapa-poros.

¹ Poro aberto: acabamento que mantém o relevo/veio natural da madeira, com menor enchimento do poro.

² Poro fechado: acabamento com maior enchimento e nivelamento do poro, resultando numa superfície mais lisa e uniforme.

TAPA POROS BA

REF: 50401

APLICAÇÃO

MODO DE APLICAÇÃO	Rolo, trincha ou pistola convencional
DILUIÇÃO (VOLUME)	Água 0 - 5%
ESQUEMA DE PINTURA	Recomenda-se a aplicação 1 a 2 demãos.
TEMPO DE SECAGEM	Superficial: 1 - 2 horas Profundidade: 3 - 5 horas
INTERVALO ENTRE DEMÃOS	Mínimo: 3 - 6 horas Máximo: Indefinido
RENDIMENTO	10 - 12 m ² /L/demão, dependendo do substrato e tipo de aplicação.
FORMA DE FORNECIMENTO	0,75; 5 e 15 Litros
RECOMENDAÇÕES GERAIS	Homogeneizar bem TAPA POROS BA antes de aplicar. Nas aplicações em interiores, os locais devem ser ventilados. A aplicação deverá ser efectuada a temperaturas compreendidas entre 5 e 35°C e humidade relativa inferior a 70%.

OBSERVAÇÕES

- A necessidade de aplicar mais do que uma demão depende da porosidade da madeira e do tipo de acabamento pretendido (poro aberto ou poro fechado). Recomenda-se uma lixagem ligeira entre demãos, de forma a eliminar fibras levantadas e obter uma superfície mais regular antes da aplicação do verniz.
- Este produto não deve ser utilizado como acabamento final; o acabamento deve ser efectuado exclusivamente com vernizes aquosos adequados, de acordo com as respectivas Fichas Técnicas.
- Não aplicar em superfícies transitáveis.
- O produto apresenta um aspecto leitoso durante a aplicação, clarificando completamente após a secagem.
- Devem ser cumpridas as normas de segurança normalmente recomendadas para trabalhos com tintas. TAPA POROS BA é classificada e rotulada em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP). Informação adicional e instruções de segurança constam da respetiva Ficha de Dados de Segurança.
- Não despeje tinta pelo ralo, inclusive ao limpar ferramentas de pintura.
- Armazenar na embalagem original num local fresco e seco, sem diluição.