

VERNIZ MOUTILEX BRILHO

REF: 50303

DESCRIÇÃO

Verniz de base solvente formulado com resinas alquídicas longas.

Principais vantagens:

- Excelente resistência às intempéries e à acção dos raios U.V.
- Aspecto brilhante, conferindo um excelente acabamento decorativo
- De fácil aplicação
- Bom poder de impregnação
- Boa elasticidade

UTILIZAÇÃO

Indicado para protecção e embelezamento de madeiras em interiores e exteriores, como portas, janelas, guarnições e outros componentes em madeira.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	UNIDADE	VALOR
DENSIDADE (NP ISO 2811 – 1 – 99; 23°C)	g/mL	0,98 ± 0,03
VISCOSIDADE (24°C)	KU	90 ± 4
TEOR DE SÓLIDOS (M/M) (procedimento interno)	%	60,5 ± 1
COR	—	Incolor
BRILHO	—	Brilhante
PONTO DE INFLAMAÇÃO (DIN 53213; 20°C)	°C	Não inflamável
COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS Valor limite da UE para este produto (cat. A/e): 400 g/L (2010).	g/L	Máx. 397

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- O substrato deve apresentar-se limpo e isento de poeiras, gorduras, ceras ou outros contaminantes.
- **Madeiras novas:** Lixar no sentido do veio e remover o pó.
- **Madeiras já envernizadas:** Quando o verniz existente se apresentar em bom estado, proceder à limpeza com diluente celuloso e após secagem, efectuar uma lixagem ligeira com lixa de grão fino, de forma a criar ancoragem para a nova demão. Caso o verniz esteja deteriorado (fissuras, esfoliação ou fraca aderência), eliminar totalmente o revestimento por lixagem/decapagem, assegurando uma superfície homogénea. Prosseguir como para madeiras novas.

VERNIZ MOUTILEX BRILHO

REF: 50303

APLICAÇÃO

MODO DE APLICAÇÃO	Rolo, trincha ou pistola convencional
DILUIÇÃO (VOLUME)	Diluyente Sintético 1º demão: 5-10% Restantes: 0-5%
ESQUEMA DE PINTURA	Recomenda-se a aplicação 2 demãos. Entre demãos, efectuar lixagem ligeira com lixa de grão fino e remover cuidadosamente o pó antes de prosseguir.
TEMPO DE SECAGEM	Superficial: 5 - 8 horas Profundidade: 24 horas
INTERVALO ENTRE DEMÃOS	Mínimo: 24 horas Máximo: Indefinido
RENDIMENTO	10 - 12 m ² /L/demão, dependendo do substrato e tipo de aplicação.
FORMA DE FORNECIMENTO	0,75 e 5 Litros
RECOMENDAÇÕES GERAIS	Homogeneizar bem VERNIZ MOUTILEX BRILHANTE antes de aplicar. Nas aplicações em interiores, os locais devem ser ventilados. A aplicação deverá ser efectuada a temperaturas compreendidas entre 5 e 35°C e humidade relativa inferior a 70%.

OBSERVAÇÕES

- Produto não indicado para pavimentos nem para outras superfícies horizontais.
- O brilho tende a aumentar com o número de demãos e com a menor porosidade do suporte.
- Evitar o empilhamento das peças envernizadas, devido ao risco de colagem.
- Em madeiras de elevada densidade, o tempo de secagem pode ser mais prolongado.
- Devem ser cumpridas as normas de segurança normalmente recomendadas para trabalhos com tintas. VERNIZ MOUTILEX BRILHANTE é classificada e rotulada em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP). Informação adicional e instruções de segurança constam da respetiva Ficha de Dados de Segurança.
- Armazenar na embalagem original num local fresco e seco, sem diluição.