tintas Moutil
Resolvendo em Qualidade

INFORMAÇÃO TÉCNICA

# ESMALTIL BRILHANTE

REF: **50301**

## DESCRIÇÃO

Esmalte de base solvente formulado com resinas alquídicas longas.
Principais vantagens:

- Aspecto brilhante, conferindo um excelente acabamento decorativo
- Boa opacidade
- Boa capacidade de enchimento e nivelamento
- Elevada durabilidade
- Boa flexibilidade que lhe permite acompanhar os movimentos naturais da madeira

## UTILIZAÇÃO

Indicado para pintura e protecção de superfícies metais de de madeira, em exterior ou interior.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS[1]

| | UNIDADE | VALOR |
|---|---|---|
| **DENSIDADE** (NP ISO 2811 – 1 – 99; 23°C) | g/mL | 1,21 ± 0,03 |
| **VISCOSIDADE** (24°C) | KU | 135 ± 4 |
| **TEOR DE SÓLIDOS** (M/M) (procedimento interno) | % | 58 ± 1 |
| **COR** | — | Catalogadas |
| **BRILHO** | — | Brilhante |
| **PONTO DE INFLAMAÇÃO** (DIN 53213; 20°C) | °C | 41 |
| **COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS** | g/L | Máx. 295 |

Valor limite da UE para este produto (cat. A/d): 300 g/L (2010).

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- **O substrato deve apresentar-se limpo e isento de poeiras, gorduras, ceras ou outros contaminantes.**
- **Madeiras:** Lixar no sentido das fibras com lixa adequada e remover cuidadosamente o pó da lixagem antes da aplicação. Aplicar 1 demão Primário P/ Madeira BS. Em repinturas, remover o revestimento mal aderente; se estiver em bom estado, limpar e despolir com lixa fina antes da aplicação do primário.
- **Metais ferrosos:** Lixar e desengordurar, assegurando uma superfície limpa e ligeiramente rugosa. Em caso de oxidação, remover a ferrugem por escovagem/ lixagem e aplicar DECAFER segundo ficha técnica. De seguida aplicar 1 demão Primário SRP.
- **Metais não ferrosos ferrosos:** Desengordurar com um diluente e de seguida aplicar Primário P/ Galvatil.

[1]As características apresentadas referem-se à cor branca, podendo surgir algumas diferenças nas restantes cores.



**SULTINTAS** - COMÉRCIO E INDUSTRIA DE TINTAS, LDA
**sultintas.pt**
**sultintas@sultintas.pt**
facebook.com/**sultintas.pt**/
Apoio técnico *912 382 599*
**FÁBRICA** Zona Industrial Lote 7, 2550-171 Cadaval
Tlf: *262 695 487*
Tlm: *916 994 217*

tintas Moutil
Resolvendo em Qualidade

INFORMAÇÃO TÉCNICA

# ESMALTIL BRILHANTE

REF: **50301**

## APLICAÇÃO

| | |
|---|---|
| **MODO DE APLICAÇÃO** | Rolo, trincha ou pistola convencional |
| **DILUIÇÃO** (VOLUME) | Diluente Sintético<br>1ª demão: 5 - 10%<br>Seguintes: 0 - 5% |
| **ESQUEMA DE PINTURA** | Recomenda-se a aplicação 2 a 3 demãos.<br>Entre demãos, efectuar lixagem ligeira com lixa de grão fino e remover cuidadosamente o pó antes de prosseguir. |
| **TEMPO DE SECAGEM** | Superficial: 6 - 8 horas<br>Profundidade: 24 horas |
| **INTERVALO ENTRE DEMÃOS** | Mínimo: 24 horas<br>Máximo: Indefinido |
| **RENDIMENTO** | 10 - 14 m²/L/demão, dependendo do substrato e tipo de aplicação. |
| **FORMA DE FORNECIMENTO** | 0,75; 5 Litros |
| **RECOMENDAÇÕES GERAIS** | Homogeneizar bem ESMALTIL BRILHANTE antes de aplicar. Nas aplicações em interiores, os locais devem ser ventilados. A aplicação deverá ser efectuada a temperaturas compreendidas entre 5 e 35°C e humidade relativa inferior a 70%. |

## OBSERVAÇÕES

- A necessidade de aplicar demãos adicionais para garantir um acabamento uniforme depende da opacidade da cor escolhida, do método de aplicação, das características do suporte, do contraste com a cor anterior e do grau de diluição da tinta;
- Produto não indicado para pavimentos nem para outras superfícies horizontais.
- Esmaltes formulados com resinas alquídicas têm tendência a amarelecer com o tempo, sobretudo em zonas com ausência de luz.
- Devem ser cumpridas as normas de segurança normalmente recomendadas para trabalhos com tintas. ESMALTIL BRILHANTE é classificado e rotulado em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP). Informação adicional e instruções de segurança constam da respetiva Ficha de Dados de Segurança.
- Armazenar o esmalte na embalagem original num local fresco e seco, sem diluição.

As especificações e valores apresentados são indicativos e resultam de ensaios efectuados em condições específicas. Em circunstâncias diferentes poderão ocorrer ligeiras alterações. O bom desempenho e as especificações dos produtos dependem não só da correcta utilização dos mesmos, bem como das condições a que estes venham a ser expostos. Em caso de dúvida aconselha-se a realização de testes prévios e/ou a consulta dos Serviços Técnicos da SULTINTAS.



**SULTINTAS** - COMÉRCIO E INDUSTRIA DE TINTAS, LDA
**sultintas.pt**
**sultintas@sultintas.pt**
facebook.com/**sultintas.pt**/
Apoio técnico *912 382 599*
**FÁBRICA** Zona Industrial Lote 7, 2550-171 Cadaval
Tlf: *262 695 487*
Tlm: *916 994 217*