

URATIL BRILHANTE

REF: 50614

DESCRIÇÃO

Esmalte de base solvente formulado com resinas alquídicas uretanadas alifáticas.

Principais vantagens:

- Aspecto brilhante, conferindo um excelente acabamento decorativo
- Grande dureza e elevada resistência, mesmo em atmosferas marítimas
- Secagem rápida
- Boa aplicabilidade e espalhamento
- Menor amarelecimento comparativamente a uma alquídica convencional

UTILIZAÇÃO

Indicado para pintura e protecção de metais ferrosos, em interior e exterior, como gradeamentos, portões, estruturas metálicas e outros elementos metálicos, permitindo aplicação directa sobre ferrugem bem aderente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS¹

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ¹	UNIDADE	VALOR
DENSIDADE (NP ISO 2811 – 1 – 99; 23°C)	g/mL	1,13 ± 0,03
VISCOSIDADE (24°C)	KU	103 ± 4
TEOR DE SÓLIDOS (M/M) (procedimento interno)	%	65 ± 1
COR	–	Catalogadas
BRILHO	–	Brilhante
PONTO DE INFLAMAÇÃO (DIN 53213; 20°C)	°C	37
COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS Valor limite da UE para este produto (cat. A/i): 500 g/L (2010).	g/L	Máx. 400

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- **O substrato deve apresentar-se limpo e isento de poeiras, gorduras, ceras ou outros contaminantes.**
- **Metais ferrosos:** Lixar e desgordurar, assegurando uma superfície limpa e ligeiramente rugosa. Em caso de oxidação, remover a ferrugem por escovagem/lixagem e aplicar DECAFER segundo ficha técnica. De seguida aplicar 1 demão Primário SRP.
- **Metais não ferrosos:** Desgordurar com um diluente e de seguida aplicar Primário P/ Galvatil.
- **Metais previamente pintados:** Quando a pintura antiga se encontrar em mau estado, proceder à sua remoção por escovagem, lixagem ou jacto abrasivo e tratar o suporte como metal novo.
- **Madeiras:** Lixar no sentido dos veios com lixa adequada e remover cuidadosamente o pó da lixagem antes da aplicação. Aplicar 1 demão Primário P/ Madeira BS. Em repinturas, remover o revestimento mal aderente; se estiver em bom estado, limpar e despolir com lixa fina antes da aplicação do primário.

¹As características apresentadas referem-se à cor branca, podendo surgir algumas diferenças nas restantes cores.

URATIL BRILHANTE

REF: 50614

APLICAÇÃO

MODO DE APLICAÇÃO	Rolo, trincha ou pistola convencional
DILUIÇÃO (VOLUME)	Diluyente sintético Pronto a aplicar
ESQUEMA DE PINTURA	Recomenda-se a aplicação 2 a 3 demãos. Entre demãos, efectuar lixagem ligeira com lixa de grão fino e remover cuidadosamente o pó antes de prosseguir.
TEMPO DE SECAGEM	Superficial: 5 - 7 horas Profundidade: 24 horas
INTERVALO ENTRE DEMÃOS	Mínimo: 10 horas Máximo: Indefinido
RENDIMENTO	10 - 12 m ² /L/demão, dependendo do substrato e tipo de aplicação.
FORMA DE FORNECIMENTO	0,75; 5 Litros
RECOMENDAÇÕES GERAIS	Homogeneizar bem URATIL BRILHANTE antes de aplicar. Nas aplicações em interiores, os locais devem ser ventilados. A aplicação deverá ser efectuada a temperaturas compreendidas entre 5 e 35°C e humidade relativa inferior a 70%.

OBSERVAÇÕES

- A necessidade de aplicar demãos adicionais para garantir um acabamento uniforme depende da opacidade da cor escolhida, do método de aplicação, das características do suporte, do contraste com a cor anterior e do grau de diluição da tinta;
- Produto não indicado para pavimentos nem para outras superfícies horizontais.
- Esmaltes formulados com resinas alquídicas têm tendência a amarelecer com o tempo, sobretudo em zonas com ausência de luz.
- Devem ser cumpridas as normas de segurança normalmente recomendadas para trabalhos com tintas. URATIL BRILHANTE é classificado e rotulado em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP). Informação adicional e instruções de segurança constam da respetiva Ficha de Dados de Segurança.
- Armazenar o esmalte na embalagem original num local fresco e seco, sem diluição.