

ESTUCOPRIMER

REF: 50427

DESCRIÇÃO

Primário aquoso pigmentado à base de resinas acrílicas modificadas.

Principais vantagens:

- Boa aderência ao suporte
- Boa opacidade
- Boa resistência à alcalinidade
- De fácil aplicação
- Regulariza a absorção do suporte, proporcionando um melhor acabamento das demãos de tinta

UTILIZAÇÃO

Adequado para a preparação de paredes e tectos em interiores, em superfícies de gesso, estuques projectados e outros suportes minerais como reboco, argamassas de cimento e betão.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS¹

	UNIDADE	VALOR
DENSIDADE (NP ISO 2811 – 1 – 99; 23°C)	g/mL	1,29 ± 0,03
VISCOSIDADE (24°C)	KU	110 ± 4
TEOR DE SÓLIDOS (M/M) (procedimento interno)	%	50 ± 1
COR	—	Branco
BRILHO	—	Mate
PONTO DE INFLAMAÇÃO (DIN 53213; 20°C)	°C	Não inflamável
COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS Valor limite da UE para este produto (cat. A/g): 30 g/L (2010).	g/L	Máx. 16

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- Os substratos devem apresentar-se limpos, desengordurados, secos, isentos de partículas soltas, humidade e infiltrações.
- **Em paredes de reboco novo:** Aguardar a cura completa do cimento, cerca de 28 dias. Escovar a superfície de forma a remover qualquer partícula solta.
- **Repintura de superfícies:** Escovar/lixar de forma a remover qualquer tinta não aderente. Efetuar uma limpeza da superfície com água e lixívia de forma a remover qualquer gordura. Em alternativa, no caso de farinação do suporte ou da tinta, aplicar 1 demão de Isolaqua Incolor, de acordo com a respetiva ficha técnica.
- **Suportes contaminados com fungos ou algas:** Após a limpeza das paredes, desinfetar com WASH TIL, conforme ficha técnica.
- **Placas de gesso cartonado:** Efectuar a regularização das juntas com massas apropriadas ao suporte. Proceder de seguida a uma lixagem cuidada, de modo a garantir um bom nivelamento do suporte.

¹As características apresentadas referem-se à cor branca, podendo surgir algumas diferenças nas restantes cores.

ESTUCOPRIMER

REF: 50427

APLICAÇÃO

MODO DE APLICAÇÃO	Rolo, trincha ou pistola Airless
DILUIÇÃO (VOLUME)	Água 1ª demão: 0 - 5%
ESQUEMA DE PINTURA	Recomenda-se a aplicação de 1 - 2 demãos.
TEMPO DE SECAGEM	Superficial: 1 - 2 horas Profundidade: 5 - 6 horas
INTERVALO ENTRE DEMÃOS	Mínimo: 5 - 6 horas Máximo: Indefinido
RENDIMENTO	8 - 10 m ² /l/demão, dependendo do substrato e tipo de aplicação.
FORMA DE FORNECIMENTO	1, 5 e 15 Litros
RECOMENDAÇÕES GERAIS	Homogeneizar bem ESTUCOPRIMER antes de aplicar. Nas aplicações em interiores, os locais devem ser ventilados. A aplicação deverá ser efectuada a temperaturas compreendidas entre 5 e 35°C e humidade relativa inferior a 70%.

OBSERVAÇÕES

- Para garantir a correcta aplicação do primário, este deve ser aplicado de forma a formar uma película contínua, uniforme e homogénea; caso contrário, poderão surgir zonas com diferentes níveis de absorção, susceptíveis de originar defeitos de acabamento. Sempre que, após lixagem, o primário seja removido total ou parcialmente, deve aplicar-se uma nova demão, de forma a evitar a aplicação directa da tinta de acabamento sobre o estuque. Nas zonas onde se efectuem reparações deve aplicar-se sempre uma nova demão de primário, de modo a uniformizar a absorção do suporte.
- Devem ser cumpridas as normas de segurança normalmente recomendadas para trabalhos com tintas. ESTUCOPRIMER é classificada e rotulada em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP). Informação adicional e instruções de segurança constam da respetiva Ficha de Dados de Segurança.
- Armazenar a tinta na embalagem original num local fresco e seco, sem diluição
- Não despeje tinta pelo ralo, inclusive ao limpar ferramentas de pintura.