

ACRYLMATT

REF: 50122

DESCRIÇÃO

Tinta aquosa formulada com base numa emulsão vinílica.

Principais vantagens:

- Acabamento mate profundo
- De fácil aplicação
- Excelente lacagem
- Excelente opacidade
- Permite disfarçar pequenas imperfeições
- Elevada resistência ao aparecimento de fungos e algas

UTILIZAÇÃO

Adequada para aplicação em paredes de interiores sobre reboco de cimento, gesso cartonado, estuque sintético, entre outros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS¹

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ¹ | UNIDADE | VALOR |
|---|---------|----------------|
| DENSIDADE (NP ISO 2811 - 1 - 99; 23°C) | g/mL | 1,46 ± 0,03 |
| VISCOSIDADE (24°C) | KU | 120 ± 4 |
| TEOR DE SÓLIDOS (M/M) (procedimento interno) | % | 57 ± 1 |
| COR | — | Catalogadas |
| BRILHO | — | Mate profundo |
| PONTO DE INFLAMAÇÃO (DIN 53213; 20°C) | °C | Não inflamável |
| COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS Valor limite da UE para este produto (cat. A/a): 30 g/L (2010). | g/L | Máx. 20,8 |

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- Os substratos devem apresentar-se limpos, desengordurados, secos, isentos de partículas soltas, humidade e infiltrações.
- **Superfícies novas:** Em suportes de reboco em cimento aguardar a cura completa do cimento, cerca de 28 dias. Escovar a superfície de forma a remover qualquer partícula solta. Aplicar uma demão de Isolaqua Branca. Sobre gesso cartonado e estuque projectado, aplicar uma demão de Estucoprimer.
- **Repintura de superfícies:** Escovar/lixar de forma a remover qualquer tinta não aderente. Efetuar uma limpeza da superfície com água e lixívia de forma a remover qualquer gordura. Aplicar 1 demão de Isolaqua Branca.
Em superfícies com manchas de fumo ou nicotina, aplicar previamente Tinta Anti Manchas.
Em caso de farinação da tinta aplicar previamente 1 demão de Isolaqua Incolor.

¹As características apresentadas referem-se à cor branca, podendo surgir algumas diferenças nas restantes cores.

ACRYLMATT

REF: 50122

APLICAÇÃO

| | |
|------------------------|---|
| MODO DE APLICAÇÃO | Rolo, trincha ou pistola Airless |
| DILUIÇÃO (VOLUME) | Água 1ª demão: 10 % Seguintes: 0 - 5% |
| ESQUEMA DE PINTURA | Recomenda-se a aplicação de 2 a 3 demãos. |
| TEMPO DE SECAGEM | Superficial: 1 hora Profundidade: 4 - 6 horas |
| INTERVALO ENTRE DEMÃOS | Mínimo: 4 - 6 horas Máximo: Indefinido |
| RENDIMENTO | 10 - 14 m ² /L/demão, dependendo do substrato e tipo de aplicação. |
| FORMA DE FORNECIMENTO | 1, 5 e 15 Litros |
| RECOMENDAÇÕES GERAIS | Homogeneizar bem ACRYLMATT antes de aplicar. Nas aplicações em interiores, os locais devem ser ventilados. A aplicação deverá ser efectuada a temperaturas compreendidas entre 5 e 35°C e humidade relativa inferior a 70%. |

OBSERVAÇÕES

- A necessidade de aplicar demãos adicionais para garantir um acabamento uniforme depende da opacidade da cor escolhida, do método de aplicação, das características do suporte, do contraste com a cor anterior e do grau de diluição da tinta;
- Devem ser cumpridas as normas de segurança normalmente recomendadas para trabalhos com tintas. ACRYLMATT é classificada e rotulada em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP). Informação adicional e instruções de segurança constam da respetiva Ficha de Dados de Segurança.
- Não despeje tinta pelo ralo, inclusive ao limpar ferramentas de pintura.
- Armazenar a tinta na embalagem original num local fresco e seco, sem diluição.
- No caso de tintas mate, principalmente em cores escuras, deve evitar-se a fricção da superfície, pois pode originar brilho residual.