

ESMALTE ACRÍLICO BRILHO BA

REF: 50306

DESCRIÇÃO

Esmalte acrílico de base aquosa, formulado com resinas acrílicas.

Principais vantagens:

- Aspecto brilhante, conferindo um excelente acabamento decorativo
- Boa resistência à lavagem
- Secagem rápida
- Boa aplicabilidade e espalhamento
- Não amarelece
- Película resistente ao desenvolvimento de fungos e algas

UTILIZAÇÃO

Indicado para pintura e protecção, em interior e exterior, de superfícies minerais, madeira e metais. Adequado para zonas sujeitas a limpeza frequente, como cozinhas e WC's, bem como outros espaços de uso intensivo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS¹

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ¹ | UNIDADE | VALOR |
|--|---------|----------------|
| DENSIDADE (NP ISO 2811 – 1 – 99; 23°C) | g/mL | 1,18 ± 0,03 |
| VISCOSIDADE (24°C) | KU | 130 ± 4 |
| TEOR DE SÓLIDOS (M/M) (procedimento interno) | % | 49 ± 1 |
| COR | — | Catalogadas |
| BRILHO | — | Brilhante |
| PONTO DE INFLAMAÇÃO (DIN 53213; 20°C) | °C | Não inflamável |
| COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS Valor limite da UE para este produto (cat. A/d): 130 g/L (2010). | g/L | Máx. 60 |

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- O substrato deve apresentar-se limpo e isento de poeiras, gorduras, ceras ou outros contaminantes.
- **Paredes novas:** Em suportes de reboco em cimento aguardar a cura completa do cimento, cerca de 28 dias. Escovar a superfície de forma a remover qualquer partícula solta. Aplicar uma demão de Isolaqua Branca. Sobre gesso cartonado e estuque projectado, aplicar uma demão de Estucoprimer.
- **Paredes anteriormente pintadas:** Escovar/lixa de forma a remover qualquer tinta não aderente. Efetuar uma limpeza da superfície com água e lixívia de forma a remover qualquer gordura. Aplicar 1 demão de Isolaqua Branca.
- **Madeiras:** Lixar no sentido das fibras com lixa adequada e remover cuidadosamente o pó da lixagem antes da aplicação. Aplicar 1 demão Sub Capa B.A. Em repinturas, remover o revestimento mal aderente; se estiver em bom estado, limpar e despolir com lixa fina antes da aplicação do primário.
- **Metais ferrosos:** Lixar e desengordurar, assegurando uma superfície limpa e ligeiramente rugosa. Em caso de oxidação, remover a ferrugem por escovagem/lixagem e aplicar DECAFER segundo ficha técnica. De seguida aplicar 1 demão Primário SRP.
- **Metais não ferrosos:** Desengordurar e aplicar 1 demão de primário galvanizado.

¹As características apresentadas referem-se à cor branca, podendo surgir algumas diferenças nas restantes cores.

ESMALTE ACRÍLICO BRILHO BA

REF: 50306

APLICAÇÃO

| | |
|------------------------|--|
| MODO DE APLICAÇÃO | Rolo, trincha ou pistola convencional |
| DILUIÇÃO (VOLUME) | Água 1ª demão: 5 - 10% Seguintes: 0 - 5% |
| ESQUEMA DE PINTURA | Recomenda-se a aplicação 2 a 3 demãos. Entre demãos, efectuar lixagem ligeira com lixa de grão fino e remover cuidadosamente o pó antes de prosseguir. |
| TEMPO DE SECAGEM | Superficial: 2 - 4 horas Profundidade: 6 - 12 horas |
| INTERVALO ENTRE DEMÃOS | Mínimo: 6 - 12 horas Máximo: Indefinido |
| RENDIMENTO | 10 - 14 m ² /L/demão, dependendo do substrato e tipo de aplicação. |
| FORMA DE FORNECIMENTO | 0,75; 5; 15 Litros |
| RECOMENDAÇÕES GERAIS | Homogeneizar bem ESMALTE ACRÍLICO BRILHO BA antes de aplicar. Nas aplicações em interiores, os locais devem ser ventilados. A aplicação deverá ser efectuada a temperaturas compreendidas entre 5 e 35°C e humidade relativa inferior a 70%. |

OBSERVAÇÕES

- A necessidade de aplicar demãos adicionais para garantir um acabamento uniforme depende da opacidade da cor escolhida, do método de aplicação, das características do suporte, do contraste com a cor anterior e do grau de diluição da tinta;
- Em cores de menor opacidade ou em situações de forte contraste, recomenda-se a utilização de um fundo/primário de cor adequada antes da aplicação da cor final.
- A lavagem das superfícies pintadas só deve ser efectuada após a cura completa do revestimento (cerca de 28 dias). Limpar com pano macio e detergente neutro, evitando produtos abrasivos.
- Devem ser cumpridas as normas de segurança normalmente recomendadas para trabalhos com tintas. ESMALTE ACRÍLICO BRILHO BA é classificado e rotulado em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP). Informação adicional e instruções de segurança constam da respetiva Ficha de Dados de Segurança.
- Armazenar a tinta na embalagem original num local fresco e seco, sem diluição.
- Não despeje o esmalte pelo ralo, inclusive ao limpar ferramentas de pintura.

As especificações e valores apresentados são indicativos e resultam de ensaios efectuados em condições específicas. Em circunstâncias diferentes poderão ocorrer ligeiras alterações. O bom desempenho e as especificações dos produtos dependem não só da correcta utilização dos mesmos, bem como das condições a que estes venham a ser expostos. Em caso de dúvida aconselha-se a realização de testes prévios e/ou a consulta dos Serviços Técnicos da SULTINTAS.

02