

VERNIZ SOALHOS BRILHO 1CS

REF: 50306

DESCRIÇÃO

Verniz de poliuretano monocomponente, de base solvente.

Principais vantagens:

- Aspecto brilhante, conferindo um excelente acabamento decorativo
- Elevada resistência à abrasão
- De fácil aplicação
- Secagem rápida
- Boa dureza

UTILIZAÇÃO

Indicado para envernizamento e proteção de pavimentos de madeira em interiores, como soalhos e escadas, em zonas de tráfego pedonal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	UNIDADE	VALOR
DENSIDADE (NP ISO 2811 – 1 – 99; 23°C)	g/mL	1,04 ± 0,03
VISCOSIDADE (24°C)	KU	65 ± 4
TEOR DE SÓLIDOS (M/M) (procedimento interno)	%	59 ± 1
COR	–	Incolor
BRILHO	–	Brilhante
PONTO DE INFLAMAÇÃO (DIN 53213; 20°C)	°C	Não inflamável
COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS Valor limite da UE para este produto (cat. A/i): 500 g/L (2010).	g/L	Máx. 450

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- O substrato deve apresentar-se limpo e isento de poeiras, gorduras, ceras ou outros contaminantes.
- **Madeiras novas:** Lixar no sentido do veio e remover o pó. Para acabamento de poro fechado, recomenda-se a aplicação prévia de Tapa Poros BA, de acordo com a respectiva ficha técnica.
- **Madeiras já envernizadas:** Caso o verniz existente se encontre em bom estado, remover previamente ceras e outros produtos com diluente celuloso. Após secagem, despolir com lixa de grão fino, de forma a promover a aderência do novo envernizamento. Quando o verniz estiver degradado (fissuras, esfoliação ou falta de aderência), remover totalmente o revestimento por lixagem/decapagem, garantindo uma superfície limpa e uniforme, sem contaminações. Prosseguir como para madeiras novas.

VERNIZ SOALHOS BRILHO 1CS

REF: 50306

APLICAÇÃO

MODO DE APLICAÇÃO	Rolo, trincha ou pistola convencional
DILUIÇÃO (VOLUME)	Diluyente soalhos 1ª demão: 15-20% Restantes: 0-5%
ESQUEMA DE PINTURA	Recomenda-se a aplicação 2 a 3 demãos. Entre demãos, efectuar lixagem ligeira com lixa de grão fino e remover cuidadosamente o pó antes de prosseguir.
TEMPO DE SECAGEM	Superficial: 3 - 4 horas Profundidade: 7 - 9 horas
INTERVALO ENTRE DEMÃOS	Mínimo: 7 - 9 horas Máximo: Indefinido
RENDIMENTO	10 m ² /L/demão, dependendo do substrato e tipo de aplicação.
FORMA DE FORNECIMENTO	1, 5 Litros
RECOMENDAÇÕES GERAIS	Homogeneizar bem VERNIZ SOALHOS BRILHO 1CS antes de aplicar. Nas aplicações em interiores, os locais devem ser ventilados. A aplicação deverá ser efectuada a temperaturas compreendidas entre 5 e 35°C e humidade relativa inferior a 70%.

OBSERVAÇÕES

- A resistência à abrasão atinge o seu desempenho máximo após a cura completa da película. Em condições normais, esta cura ocorre ao fim de cerca de 7 dias.
- Este verniz seca por reacção com a humidade do ar, sendo sensível às condições ambientais; variações de humidade, temperatura e correntes de ar podem afectar a secagem e originar defeitos de superfície, nomeadamente bolhas.
- Soalhos flutuantes com envernizamento de origem podem apresentar uma camada de madeira muito reduzida e vernizes de elevada dureza. Nestes casos, a preparação por lixagem é crítica e pode danificar o pavimento; devido às exigências de preparação deste tipo de suporte, este verniz não é recomendado para o envernizamento de soalhos deste tipo.
- Devem ser cumpridas as normas de segurança normalmente recomendadas para trabalhos com tintas. VERNIZ SOALHOS BRILHO 1CS é classificada e rotulada em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP). Informação adicional e instruções de segurança constam da respetiva Ficha de Dados de Segurança.
- Armazenar na embalagem original num local fresco e seco, sem diluição.