

## SUBCAPA BA

REF: 50509

### DESCRIÇÃO

Primário/subcapa de base aquosa formulado com resinas acrílicas.

Principais vantagens:

- Boa opacidade
- Boa capacidade de bloqueio de taninos
- Fácil lixagem entre demãos
- Secagem rápida
- Bom poder de enchimento

### UTILIZAÇÃO

Indicada para preparação de superfícies de madeira, tanto no interior como no exterior, antes da aplicação de esmaltes aquosos.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	UNIDADE	VALOR
DENSIDADE (NP ISO 2811 – 1 – 99; 23°C)	g/mL	1,35 ± 0,03
VISCOSIDADE (24°C)	KU	106 ± 4
TEOR DE SÓLIDOS (M/M) (procedimento interno)	%	57 ± 1
COR	—	Branco
BRILHO	—	Mate
PONTO DE INFLAMAÇÃO (DIN 53213; 20°C)	°C	Não inflamável
COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS Valor limite da UE para este produto (cat. A/d): 130 g/L (2010).	g/L	Máx. 72

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- O substrato deve apresentar-se limpo e isento de poeiras, gorduras, ceras ou outros contaminantes.
- **Madeiras novas:** Lixar no sentido das fibras com lixa adequada e remover cuidadosamente o pó da lixagem antes da aplicação.
- **Repintura de madeiras:** Caso a pintura existente não se encontrar em bom estado, removê-la por decapagem mecânica ou química. Após a remoção, lixar a madeira no sentido das fibras e eliminar o pó antes da aplicação. Caso a pintura antiga se encontre em bom estado, após limpeza com diluente celuloso, efectuar uma lixagem suave com lixa fina antes da aplicação.

## SUBCAPA BA

REF: 50509

### APLICAÇÃO

**MODO DE APLICAÇÃO** Rolo, trincha ou pistola convencional

**DILUIÇÃO (VOLUME)** Água  
Pronto a aplicar

**ESQUEMA DE PINTURA** Recomenda-se a aplicação 1 a 2 demãos.

**TEMPO DE SECAGEM** Superficial: 1 - 2 horas  
Profundidade: 4 - 6 horas

**INTERVALO ENTRE DEMÃOS** Mínimo: 4 - 6 horas  
Máximo: Indefinido

**RENDIMENTO** 9 - 12 m<sup>2</sup>/L/demão, dependendo do substrato e tipo de aplicação.

**FORMA DE FORNECIMENTO** 0,75, 5 e 15 Litros

**RECOMENDAÇÕES GERAIS** Homogeneizar bem SUB CAPA BA antes de aplicar. Nas aplicações em interiores, os locais devem ser ventilados. A aplicação deverá ser efectuada a temperaturas compreendidas entre 5 e 35°C e humidade relativa inferior a 70%.

### OBSERVAÇÕES

- Como acabamento aplicar somente um esmalte de base aquosa, de acordo com o respectivo boletim técnico.
- Para uma maior eficácia no bloqueio de taninos, recomenda-se a aplicação de duas demãos. No entanto, em madeiras com nós, onde a exsudação de resinas é mais provável, o efeito bloqueador poderá não ser totalmente eficaz.
- Devem ser cumpridas as normas de segurança normalmente recomendadas para trabalhos com tintas. SUB CAPA BA é classificada e rotulada em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP). Informação adicional e instruções de segurança constam da respetiva Ficha de Dados de Segurança.
- Não despeje tinta pelo ralo, inclusive ao limpar ferramentas de pintura.
- Armazenar na embalagem original num local fresco e seco, sem diluição.