

PRIMÁRIO P/ MADEIRA BS

REF: 50504

DESCRIÇÃO

Primário/subcapa de base solvente formulado com resinas alquídicas.

Principais vantagens:

- Excelente opacidade
- Boa capacidade de bloqueio de taninos
- Boa lixagem
- Bom poder de enchimento

UTILIZAÇÃO

Indicada para preparação de superfícies de madeira, tanto no interior como no exterior, antes da aplicação de esmaltes alquídicos sintéticos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

UNIDADE

VALOR

DENSIDADE

(NP ISO 2811 - 1 - 99; 23°C)

g/mL

1,55 ± 0,03

VISCOSIDADE

(24°C)

KU

100 ± 4

TEOR DE SÓLIDOS (M/M)

(procedimento interno)

%

80 ± 1

COR

—

Branco

BRILHO

—

Mate

PONTO DE INFLAMAÇÃO

(DIN 53213; 20°C)

°C

40

COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS

Valor limite da UE para este produto (cat. A/d): 350 g/L (2010).

g/L

310

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- O substrato deve apresentar-se limpo e isento de poeiras, gorduras, ceras ou outros contaminantes.
- **Madeiras novas:** Lixar no sentido das fibras com lixa adequada e remover cuidadosamente o pó da lixagem antes da aplicação.
- **Repintura de madeiras:** Caso a pintura existente não se encontrar em bom estado, removê-la por decapagem mecânica ou química. Após a remoção, lixar a madeira no sentido das fibras e eliminar o pó antes da aplicação. Caso a pintura antiga se encontre em bom estado, após limpeza com diluente celuloso, efectuar uma lixagem suave com lixa fina antes da aplicação.

PRIMÁRIO P/ MADEIRA BS

REF: 50504

APLICAÇÃO

MODO DE APLICAÇÃO Rolo, trincha ou pistola convencional

DILUIÇÃO (VOLUME) Diluente sintético
0-5%

ESQUEMA DE PINTURA Recomenda-se a aplicação 1 a 2 demãos.

TEMPO DE SECAGEM Superficial: 2 - 3 horas
Profundidade: 12 horas

INTERVALO ENTRE DEMÃOS Mínimo: 24 horas
Máximo: Indefinido

RENDIMENTO 6 - 9 m²/L/demão, dependendo do substrato e tipo de aplicação.

FORMA DE FORNECIMENTO 0,75, 5 Litros

RECOMENDAÇÕES GERAIS Homogeneizar bem PRIMÁRIO P/ MADEIRA BS antes de aplicar. Nas aplicações em interiores, os locais devem ser ventilados. A aplicação deverá ser efectuada a temperaturas compreendidas entre 5 e 35°C e humidade relativa inferior a 70%.

OBSERVAÇÕES

- Como acabamento aplicar um esmalte alquídico, de acordo com o respectivo boletim técnico.
- Caso se pretenda aplicar um esmalte aquoso deixar secar na totalidade.
- Para uma maior eficácia no bloqueio de taninos, recomenda-se a aplicação de duas demãos.
- Devem ser cumpridas as normas de segurança normalmente recomendadas para trabalhos com tintas. PRIMÁRIO P/ MADEIRA BS é classificada e rotulada em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP). Informação adicional e instruções de segurança constam da respectiva Ficha de Dados de Segurança.
- Armazenar na embalagem original num local fresco e seco, sem diluição.